Радиационно-стойкое волокно (PANDA)



Технические характеристики

Коэффициент затухания на длине волны 1550, нм	1.77 дБ/км
Коэффициент затухания на длине волны 1300, нм	1.47 дБ/км
Числовая апертура сердцевины	0.14
Н-параметр на транспортной катушке	1.26 x 10–3 м-1
Диаметр, мм	88/168 мкм
Рабочая длина волны, нм	1350